

Technische Merkblätter

ARDVOS-Holzöl Nr. 266

PDF	ARDVOS-Holzöl Nr. 266
Anwendungsbereich	Im Innenbereich, für Nadel- und Laubhölzer, z. B. Möbel und Fußböden, auch Schneidbretter. Nicht geeignet für Schrankinnenteile, Multiplex, Furniere, sowie gebeizte Hölzer.
Eigenschaften	Belebt die natürliche Holzmaserung. Nach 2. Auftrag imprägnierte, nach 3. Auftrag seidengänzende und wasserabweisende Oberfläche. Nach DIN 53 160 speichel- und schweißecht. Geprüft nach DIN EN 71, Teil 3 und damit für Spielzeug zugelassen.
Volldeklaration	Leinöl, Leinöl-Standöl-Naturharzester, Leinöl-Standöl, Leinöl-Holzöl-Standöl, Naturharzglycerinester, Orangenöl, Isoaliphate, Kieselsäure, mikronisiertes Wachs, dehydrierter Aminosucker und bleifreie Trockenstoffe.
Farbton	Leicht honigtönend.
Verdünnung	SVALOS-Verdünnung Nr. 292 oder SVALOS -Tauch- und Spritzverdünnung Nr. 293.
Verarbeitung	Durch Streichen, Spritzen, Tauchen, Ballenauftrag oder Maschinenauftrag (Einscheibenmaschine oder Schwing- (Excenter) Schleifer), oder mit Schwammleiste, bei Temperaturen über 12°C.
Verbrauch	Ist durch Probeauftrag zu ermitteln. 1 l reicht für 17 m ² , d.h. 60 ml/m ² . Zweitanstrich reicht für 42 m ² /l, d.h. 24 ml/m ² . Dritter Anstrich reicht für 106 m ² /l, d.h. 10 ml/m ² .
Reinigung	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit SVALOS-Verdünnung Nr. 222 oder LEVO-Pinselreiniger Nr. 997.
Trockenzeit	Bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte Erstanstrich 12 Stunden, weitere Anstriche 24 Stunden. Bei höheren Temperaturen kürzere Trockenzeiten beachten und früher einpolieren. Bei niedrigeren Temperaturen und höherer Luftfeuchte längere Trockenzeiten.
Dichte	ca. 0,85 g/ml.
Hinweise	Nach Verarbeitung für ausreichend Lüftung sorgen. Mit ARDVOS-Holzöl Nr. 266 getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Enthält Limonen, Holzöl und Kobalt (2+)Salze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und

Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.

Entsorgung

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.

Gebinde

0,25 l; 0,75 l; 2,5 l; 10 l; 30 l; 200 l.

Lagerung

Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 3 Jahre haltbar. Anbruchgebilde in kleine Gebilde umfüllen, um Luftüberstand zu minimieren.

Verarbeitungshinweise

ARDVOS-Holzöl Nr. 266

Holz

Vorbereitung

Das Holz soll trocken, fest, saugfähig, stufenweise feingeschliffen (d.h. stufenweiser Feinschliff gemäß der Abstufung der Schleifpapierkörnungen. Bei Fußböden bis 180er Korn, bei Möbeln bis 240er Korn), harz- und staubfrei sein. Bei grobporigen Hölzern (Eiche, Esche, Kastanie, Rüster, Mahagoni oder Teak) Porenritzen sorgfältig ausbürsten. Kleber müssen vollkommen trocken sein.

Verarbeitung

Gut aufrühren. Probeaufträge ! Je nach Anforderung und Saugfähigkeit: 1 - 3 Aufträge. Mit Pinsel, Schwammleiste oder geeignetem Gerät bei Temperaturen über 12°C. Bei dem 1. und 2. Auftrag Ölüberstände jeweils nach 20 - 30 Minuten abnehmen, den 3. Auftrag hauchdünn auftragen und sofort einpolieren, mit beigefarbenen oder Filz - Pad.

Auf Fußböden und beanspruchten Flächen mindestens 3 Anstriche mit Flächenstreicher, kurzfloriger Rolle oder Einscheibenmaschine, für den Rand mit Schwingschleifer. Zum Einpolieren eignen sich die genannten Hilfsmittel oder Geräte bzw. ein nicht fuselndes Baumwolltuch.

- Renovierung** Porenschließende Altanstriche (Ölfarben, Lackfarben, Dickschichtsysteme), auch **alter Möbel** Wachsbeschichtungen, durch Abschleifen oder Abbeizen rückstandslos entfernen, der Untergrund soll fest, saugfähig, sauber und staubfrei sein. Offenporige Altanstriche, säubern, ggf. anschleifen, auf Saug- und Auftragsfähigkeit prüfen, Behandlung entsprechend einstellen.
- Reinigung** Mit TRENA Neutralreiniger Nr. 556 im Wischwasser nebelfeucht, aber nicht nass, wischen.
- Pflege** Nachbehandlung je nach Beanspruchung 1 - 2x jährlich ARDVOS-Holzöl Nr. 266 dünn aufpolieren oder aufreiben, wie bei Erstbehandlung.
- Hinweise** Je feiner der Schliff, um so geringer ist der Verbrauch, die Filmabnutzung und Verschmutzungsneigung wird reduziert. Zu grober Schliff führt zu wasserempfindlichen Flächen und evtl. Grünfärbung.
- Bei nicht mit Holzöl gesättigtem Holz sind Flecken und Verfärbungen durch Wasser möglich. Auf Schrankinnenseiten trocknen leinöhlhaltige Produkte wie Holzöl Nr. 266 aufgrund unzureichender Sauerstoff- und Lichtzufuhr verzögert, deshalb entsteht häufig ein langanhaltender Leinölgeruch, geeigneter sind LANDIS Schellack Nr. 701 oder KALDET-Holzlasur Nr. 270. Zur Nachbehandlung ARDVOS Holzöl behandelte Flächen sind geeignet: ALISA Hartwachs Nr. 302 oder BIVOS Öl-Wachs Nr. 375.
- Im Spritzwasserbereich sowie in Feuchtbereichen das ARDVOS Holzöl Nr. 266 ohne Wachsauftrag und als Endbehandlung für Arbeitsplatten KUNOS Arbeitsplattenöl Nr. 243 wählen.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle bitte Rückfragen beim Händler, Großhändler oder Hersteller.
Letzte Aktualisierung 17-02-2009 13:14

[Zurück](#)