

## Technisches Merkblatt

# ANAVO - Porenfüller Nr. 628

<b>Anwendungsbereich</b>	Für die porenfüllende Glättespachtelung von Vollholz, Sperrholz und Tischlerplatten im Innenbereich. Ungeeignet für Risse und Löcher über 1 mm.
<b>Eigenschaften</b>	Wasserverdünnbarer, porenfüllender Glättespachtel. Leicht aufziehbar, hohe Deckfähigkeit, sehr elastisch, gut schleifbar.
<b>Volldeklaration</b>	Wasser, Kreide, Talkum, Isoaliphate, Titanweiß, Casein, Borax, Borsäure, Methylcellulose und Naturharz-Ester.
<b>Farbton</b>	Weiß
<b>Verdünnung</b>	Verarbeitungsfertig eingestellt. Falls erforderlich: mit Wasser verdünnen.
<b>Verarbeitung</b>	Japanspachtel, langborstiger Pinsel, Spritzen bei Temperaturen über 12°C.
<b>Verbrauch</b>	Abhängig von der Untergrundbeschaffenheit. Als Richtwert: 100g/m <sup>2</sup> . Probeauftrag.
<b>Reinigung</b>	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser und anschließend mit KIROS - Verdünnern Nr. 710.
<b>Trockenzeit</b>	Bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte beim Abporen ca. 30 - 60 Minuten; bei vollflächigem Spachteln (größere Schichtstärke) bis zu 24 Stunden.
<b>Dichte</b>	1,39 g/ml.
<b>Hinweise</b>	S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen
<b>Entsorgung</b>	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
<b>Gebinde</b>	0,45 kg; 1,5 kg.
<b>Lagerung</b>	Kühl, trocken aber frostfrei. Ungeöffnet mindestens 12 Monate.
<b>Verpackung</b>	Polyethylen (PE). Dieses Material verhält sich grundwasser-neutral und ist recyclingfähig.  Verarbeitungshinweise: siehe Rückseite

## Verarbeitungshinweise

# ANAVO - Porenfüller Nr. 628

<b>Vorbereitung</b>	Holz muss trocken (Nadelholz unter 15 %, Laub- und Tropenhölzer unter 12 % Holzfeuchte) fest, sauber, fett-, harz- und staubfrei sein.
<b>Verarbeitung</b>	Zum Abporen von Holzflächen ANAVO - Porenfüller Nr. 628 mit dem Japanspachtel auftragen und dünn abziehen. Zum Füllen von Holzflächen ANAVO - Porenfüller Nr. 628 mit einem langborstigen Pinsel auftragen und die Pinselstruktur sofort nach dem Auftrag mit dem Japanspachtel glätten. Zum Spritzfüllen ANAVO - Porenfüller Nr. 628 mit 15 % Wasser verdünnen und im Hochdruckspritzverfahren auftragen (Düsengröße 1,8 mm). Sparsamer Grundanstrich mit MENOS - Vorstreichfarbe Nr. 626.
<b>Hinweise</b>	Weiterer Anstrichaufbau mit VINDO - Decklack Nr. 629, CANTO - Mattlack Nr. 692 oder CANTO - Weißlack Nr. 625. Nach Gebrauch Spachtelmasse in der Dose glattstreichen und mit Folie bedecken. Dose gut verschließen. Bei Anbruchgebinden Haut abnehmen und gut aufrühren. Nach Durchtrocknung der gespachtelten Fläche kann ANAVO - Porenfüller Nr. 628 mit Sandpapier Körnung 150 bis 400 geschliffen werden. Beim Schleifen ist auf das Sandpapier nur leichter Druck auszuüben.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle bitte Rückfragen beim Händler, Großhändler oder Hersteller.

Stand: 02.07.2009